

ProCast™ 150

Adjuvant plastifiant

Caractéristiques et avantages

- Densité, force et propriétés physiques fortement améliorées
- Améliore le flux, le compactage et la finition du produit
- Texture plus lisse et plus uniforme sans glissement
- Temps de cycle réduits, taux de production plus rapides
- Bords et coins plus tranchants
- Réduit les défauts de surface et des rebuts

Directives d'utilisation

Taux de dose : Le taux de dose du mélange ProCast 150 variera en fonction des avantages souhaités. Le taux de dose est de 3 à 9 oz liq/q (200 à 590 ml/100 kg) de matériaux cimentaires, avec une dose typique de 4 à 5 oz liq/q (260 à 325 ml/100 kg) de matériaux cimentaires. En raison des variations dans les matériaux locaux, les conditions du chantier ou les applications, des dosages en dehors de la fourchette recommandée peuvent être nécessaires. Veuillez consulter votre représentant des services techniques pour obtenir de plus amples informations.

Temps d'ajout recommandé : Ajoutez la majorité de l'eau du lot à l'avance avec les agrégats. Préhumidifier avec jusqu'à 75 % d'eau totale.

Ajouter les adjuvants au moins 10 secondes après la fermeture de l'entrée en ciment (ne pas ajouter de ciment sec).

Temps de mélange final recommandé (après l'ajout de tous les mélanges)
Cuve de malaxeur : 45 secondes minimum (1 minute optimale)
Mélangeur à ruban : 2 minutes minimum (3 minutes maximum)

Entreposage et durée de conservation des produits

Protection contre le gel : ProCast 150 doit être protégé contre le gel. Ne pas entreposer à des températures inférieures à 40° F (5° C). Le mélange n'est pas utilisable une fois qu'il est gelé.

Durée de conservation : Un an dans le contenant d'origine non ouvert.

Personne-ressource

ACM Chemistries, Inc.

P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010

770 417-3490

acmchem.com



Description

ProCast 150 est un adjuvant à faible dose à haut rendement formulé pour améliorer la maniabilité et les propriétés physiques des éléments de maçonnerie en béton (Concrete Masonry Units, CMU) à faible affaissement et d'autres produits de béton manufacturés.

Recommandé pour

Pavés et dalles en béton moulé à sec

Unités de maçonnerie en béton

Unités bloc gris

Unités de mur de soutènement segmentaire

Unités de pierre pelliculaire fabriquées

Renseignements techniques

Couleur : Paille transparente

Santé et sécurité

Consultez la FDS pour obtenir des renseignements sur la sécurité.

