

RainBloc® for Mortar

Hidrofugante para mortero

Características y beneficios

- Aditivo líquido agregado al mortero de mampostería en el lugar de trabajo
- Panel lateral del contenedor de un cuarto de galón integrado con indicadores de volumen para una medición fácil y precisa
- Recomendado para usar con las unidades de mampostería repelente al agua certificadas para proporcionar un sistema de muro de mampostería repelente al agua
- Para usar con cemento Portland/cal o cemento de mampostería
- Cumple o supera los requisitos de desempeño de las normas ASTM E514 y C1384 para morteros de alta calidad

Instrucciones

Agregue RainBloc for Mortar y deje que el mortero se mezcle durante al menos 30 segundos antes de agregar el agua final. RainBloc for Mortar puede reducir la cantidad de agua final utilizada. Agregue la mitad de la cantidad de agua final que se usa normalmente y agregue lentamente el agua restante hasta alcanzar la consistencia deseada. Mezcle durante cinco (5) minutos adicionales después de agregar el agua final para garantizar una mezcla adecuada.

Almacenamiento de producto y vida útil

Protección contra el congelamiento: RainBloc for Mortar requiere protección contra el congelamiento. No se debe almacenar a temperaturas menos de 32 °F (0 °C). La mezcla no se puede usar después de que se ha congelado.

Vida útil: Un año en el envase original sin abrir.



Descripción

RainBloc for Mortar es un aditivo líquido para mortero de mampostería que aumenta la resistencia del mortero contra el ingreso de humedad y la lluvia impulsada por el viento sin afectar otras propiedades, como la vida útil y la factibilidad.

RainBloc for Mortar también se puede utilizar en la construcción de mampostería de ladrillo.

Recomendado para

Mortero de albañilería

Información técnica

Color: Opaco, blancuzco

Salud y Seguridad

Consulte la hoja de datos de salud y seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para obtener más información.

| INSTRUCCIONES DE DOSIFICACIÓN | |
|---|---|
| Mortero hecho con arena agregada en el lugar de trabajo | |
| Portland/cal | 1 litro/bolsa (1,0 cuarto de galón/bolsa) de cemento Portland (cal no incluida) |
| Cemento de mampostería o mortero | 1/2 litro/bolsa (0,5 cuarto de galón/bolsa) de cemento de mampostería o mortero |
| Mortero premezclado (con arena seca incluida en la mezcla) | |
| Mortero a granel premezclado | 1/2 litro/0,08 m ³ (0,5 cuarto de galón/3 ft ³) de mortero producido |
| Mortero de la bolsa premezclada (36 kg a 45 kg/bolsa [80 a 100 lb/bolsa]) | 1/2 litro (0,5 cuarto de galón)/3 bolsas de mortero premezclado |

Contacto

ACM Chemistries, Inc.

P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010 +1 (770) 417-3490 acmchem.com

