

ColorScape® 340

Adjuvant de contrôle de l'efflorescence et d'amélioration de la couleur

Caractéristiques et avantages

- Contrôle de l'efflorescence à long terme inégalé.
- Intégrité durable des couleurs.
- Alimentation et compactage améliorés.
- Temps de cycle réduits, taux de production plus rapides.
- Résistance et densité accrues.
- Absorption réduite.
- Le produit multifonctionnel réduit la complexité.

Directives d'utilisation

Taux de dose : Le taux de dose de l'adjuvant ColorScape 340 variera en fonction des avantages souhaités. Le taux de dose est de 3 à 8 oz liq/q (200 à 525 ml/100 kg) de matériaux cimentaires, avec une dose typique de 3 à 5 oz liq/q (200 à 325 ml/100 kg) de matériaux cimentaires. En raison des variations dans les matériaux locaux ou des applications, des doses en dehors de la fourchette recommandée peuvent être nécessaires. Veuillez consulter votre représentant des ventes techniques pour obtenir de plus amples informations.

Temps d'ajout recommandé :

Mélangeur à ruban

1. Charger le granulat et ajoutez de 75 à 85 % d'eau totale.
 - Mélanger pendant au moins 40 secondes
 - Un mélange approprié permet aux granulats (surtout secs et à absorption élevée) de saturer avant d'ajouter du ciment.
2. Ajouter le pigment granulaire et mélanger pendant au moins 40 secondes
 - Les pigments sont plus efficaces lorsqu'ils sont broyés par les granulats et complètement dispersés dans le mélange.
3. Charger les matériaux cimentaires
 - Pour éviter l'agglutination, nous recommandons d'ajouter du ciment sur plusieurs secondes et de ne pas le vider dans un gros tas (mélanger pendant au moins 40 secondes).



Description

ColorScape 340 est un adjuvant intégral multifonctionnel qui offre un contrôle supérieur de l'efflorescence et un développement de couleur amélioré. ColorScape 340 améliore la maniabilité et les propriétés physiques, offrant une absorption plus faible et des forces plus élevées.

Recommandé pour

Pavés et dalles en béton moulé à sec
Unités de maçonnerie en béton
Unités de mur de soutènement segmentaire
Unités de pierre pelliculaire fabriquées

Renseignements techniques

Couleur : Opaque, blanc cassé

Santé et sécurité

Consultez la FDS pour obtenir des renseignements sur la sécurité.



ColorScape® 340

Adjuvant de contrôle de l'efflorescence et d'amélioration de la couleur

4. Ajouter l'eau finale et le mélange

- Le mélange peut être ajouté pendant ou après l'eau finale.
- Remarque : laissez le ciment se mélanger pendant au moins 40 secondes avant d'ajouter le mélange.

5. Mélange final

- Laisser suffisamment de temps pour le mélange final : minimum de 2 minutes, 3 minutes pour le mélange optimal, après l'ajout de tous les ingrédients, y compris l'eau finale.

6. Ne pas trop mélanger

- Ne pas mélanger plus de 5 minutes après l'ajout final d'eau pour éviter que le mélange ne surchauffe.

4. Ajouter l'eau finale et le mélange

- Le mélange peut être ajouté pendant ou après l'eau finale.
- Remarque : laissez le ciment se mélanger pendant au moins 30 secondes avant d'ajouter le mélange.

5. Mélange final

- Laisser suffisamment de temps pour le mélange final : minimum de 45 minutes, une (1) minute pour le mélange optimal, après l'ajout de tous les ingrédients, y compris l'eau finale.

- #### 6. Ne pas trop mélanger. Ne pas mélanger plus de 3 minutes après l'ajout final d'eau pour éviter que le mélange ne surchauffe.

Cuve de malaxeur

1. Charger le granulat et ajoutez de 75 à 85 % d'eau totale.

- Mélanger pendant au moins 30 secondes
- Un mélange approprié permet aux granulats (surtout secs et à absorption élevée) de saturer avant d'ajouter du ciment.

2. Ajouter le pigment granulaire et mélanger pendant au moins 40 secondes

- Les pigments sont plus efficaces lorsqu'ils sont broyés par les granulats et complètement dispersés dans le mélange.

3. Charger les matériaux cimentaires

- Pour éviter l'agglutination, nous recommandons d'ajouter du ciment sur plusieurs secondes et de ne pas le vider dans un gros tas (mélanger pendant au moins 30 secondes).

Entreposage et durée de conservation des produits

Protection contre le gel : ColorScape 340 doit être protégé du gel. Ne pas entreposer à des températures inférieures à 0 °C (32 °F). Le mélange n'est pas utilisable une fois qu'il est gelé.

Protéger de la lumière directe du soleil : NE PAS

entreposer dans un endroit où le contenant est exposé à la lumière directe du soleil.

Durée de conservation : Un an dans le contenant d'origine non ouvert.

Personne-ressource :

ACM Chemistries, Inc.

P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010

770 417-3490

acmchem.com

