

RainBloc® pour Mortier

Produit hydrofuge intégral pour mortier de maçonnerie

Caractéristiques et avantages

- Additif liquide ajouté au mortier de maçonnerie sur le chantier.
- Panneau latéral du contenant d'une pinte avec indicateurs de volume pour une mesure facile et précise.
- Recommandé pour une utilisation avec des unités de maçonnerie hydrofuge certifiées pour fournir un système de mur de maçonnerie hydrofuge.
- À utiliser avec le ciment Portland/ciment de chaux ou le ciment de maçonnerie.
- Satisfait ou dépasse les exigences de performance pour le mortier de haute qualité dans les normes ASTM E514 et C1384.

Directives d'utilisation

Ajouter RainBloc pour mortier et mélanger le mortier pendant au moins 30 secondes avant d'ajouter l'eau finale. RainBloc pour mortier peut réduire la quantité d'eau finale utilisée. Ajouter la moitié de la quantité d'eau finale normalement utilisée et ajouter lentement le reste de l'eau jusqu'à l'obtention de la consistance désirée. Mélanger pendant cinq (5) minutes supplémentaires après avoir ajouté l'eau finale pour assurer un mélange approprié.

Entreposage et durée de conservation des produits

Protection contre le gel : Le RainBloc pour mortier doit être protégé contre le gel. Ne pas entreposer à des températures inférieures à 0 °C (32 °F). Le mélange n'est pas utilisable une fois qu'il est gelé.

Protéger de la lumière directe du soleil : NE PAS entreposer dans un endroit où le contenant est exposé à la lumière directe du soleil.

Durée de conservation : Un an dans le contenant d'origine non ouvert.



Description

RainBloc pour mortier est un additif de mortier de maçonnerie liquide pour augmenter la résistance du mortier à l'infiltration d'humidité et à la pluie poussée par le vent, sans affecter d'autres propriétés telles que la durée de vie de la planche et la maniabilité.

RainBloc pour mortier peut également être utilisé dans la construction de maçonnerie en brique.

Recommandé pour

Mortier de maçonnerie

Renseignements techniques

Couleur : Opaque, blanc cassé

Santé et sécurité

Consultez la FDS pour obtenir des renseignements sur la sécurité.



RainBloc[®] pour Mortier

Produit hydrofuge intégral pour mortier de maçonnerie

INSTRUCTIONS DE DOSAGE	
Mortier fabriqué avec du sable ajouté sur le chantier.	
Portland et chaux	1,0 pinte/sac de ciment Portland (chaux non incluse)
Ciment de maçonnerie ou mortier	0,5 pinte/sac de ciment de maçonnerie ou de mortier
Mortier prémélangé (avec sable sec inclus dans le mélange)	
Mortier en vrac prémélangé	0,5 pinte/3 pi ³ de mortier produit
Mortier de sac prémélangé (80 à 100 lb/sac)	0,5 pinte/3 sacs de mortier prémélangé

Personne-ressource :

ACM Chemistries, Inc.

P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010

770 417-3490

acmchem.com

